

KASEINVÄRV ANNA

Kasutuskoht: Sobib kuivades sisetingimustes krohvi, kivi, värvitud ja betoonpindade, papi, pabertapeetide, puidu, kips- ja puitkiudplaatide katmiseks.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp üle +18°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Pinnad tuleb puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Läbijooksud jt tundmatud plekid katta „Isoleerkrundiga“. Varem värvitud pinnalt eemaldada lahtine värv, sileda pinna saamiseks vajadusel pahteldada ja pind üle lihvida. Kriitivad (määrivad) pinnad pesta hoolikalt ja lasta kuivada. Krohvitud pinnad peavad enne värvimist olema täielikult kuivanud.

Kruntimine: Valmista „Kaseiinkrunt“ ja kanna see viimistletavale pinnale, järgides täpselt „Kaseiinkrundi“ kasutusjuhendit.

Sobivad töövahendid: Naturaalse karvaga pintsel, värvirull.

Värvi valmistamine: Kallata pakendis olevad kuivained valmistatavast värvikogusest suuremasse nõusse ja segada kuivained omavahel korralikult läbi. Seejärel lisada soe (ca 50°C) vesi vastavalt allolevale tabelile ja segada korralikult vispliga, vältides vahtu minemist. Vajadusel eemaldada tekkinud vaht.

Valmistatava värvi kogus	Lisatava vee kogus
1 l	700 ml
5 l	3,5 l
10 l	7 l

Lasta värvil seista vähemalt 1 tund, aeg-ajalt segades. Värvil võib vastavalt vajadusele lahjendada veel veega, kuna seistes võib värv pakseneda. Vett lisada ettevaatlikult ja pidevalt segades kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni (keefirisarnane). Värvil seistes selle pinnale tekkinud koorik tuleb enne uuesti kasutamist eemaldada ja siis värv läbi segada.

Puitpindade katmiseks võib lisada valmissegatud värvile 1 liitri kohta 25 ml värvivahendit. See annab värvile parema nakkuvuse ja suurema elastsuse. Värvivahendit lisada peene joana pidevalt segades.

Värvi toonimine: Toonimata kaseinvärv on valge. Valget värvi toonitakse värvimuldade ja pigmentidega, mis on pakile lisatud. Värvimuldad segada vähesese veega pastaks ning lasta seista vähemalt 1 tund, et pigmentid lahustuksid. Alles seejärel segada pigmentipasta värvi hulka. Vastasel juhul võib segunemata pigmentide tõttu värvipind triibuline jääda. Mõned pigmentid (sh kroomoksiid-kollane) tuleks veega pastaks segada värvi valmistamisele eelneval päeval. Olenevalt pigmenti omadustest ja värvimise viisist võivad mõned pigmentid (eelkõige tumedad toonid ja raudoksiidid) jätta värvipinna laiguliseks. NB! Värvitoon muutub kuivades oluliselt heledamaks.

Värvimine: Eelnevalt krunditud pinnale kanda värv kahes kihis. Teise kihi valmisvärvi võib lahjendada veega, lisades seda kuni 10% vee üldkogusest. Värvida tuleb kiirete risti-rästi liigutustega, **suunaga alt üles**, vastasel juhul kumavad värvipitsmed ja allajooksud läbi kihtide. Rulliga värvida lühikeste tõmmetega risti-rästi, vältides servade kuivamist. Kui värv siiski väga kiirelt kuivab ja pind jääb ebaühtlane, tuleb värvitavat pinda eelnevalt veega pitsides niisutada. Rulliga värvides tuleb arvestada, et värvikiht jääb õhuke ja vaja võib minna kolmandat värvikihti. Lagede värvimist alustada nurkadest ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Värvimise ajal tuleb värvi pidevalt segada.

NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Värvi kulu: Värvikulu oleneb töövahendist, aluspinna imavusest ja tasasusest, krobeline pinda puhul on kulu suurem. Rulliga värvides on ühe kihi kulu väiksem, kuid vaja võib minna kolmandat värvikihti.

Kuivamisaeg: Värv kuivab ja on ülevärvitav ca 3 tunniga (+18°C). Värv kivistub lõplikult 2 nädala jooksul.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib kergelt puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiivsete materjalidega. Pindasid ei ole soovitatav pesta. Kuivpuhastuseks võib kasutada kunstipoodides pakutavaid söekustutuskumme.

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pesta sooja seebivee lahusega.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajat enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee

Aluspind ja katvus	Savikrohv		Lubikrohv		Paber, papp, plaat jms	
	1. kiht	2. kiht	1. kiht	2. kiht	1. kiht	2. kiht
Värvi kogus						
1 l	3–5 m ²	1,5–2,5 m ²	4–6 m ²	2–3 m ²	5–7 m ²	2,5–3,5 m ²
5 l	15–25 m ²	7,5–12,5 m ²	20–30 m ²	10–15 m ²	25–35 m ²	12,5–17,5 m ²
10 l	30–50 m ²	15–25 m ²	40–60 m ²	20–30 m ²	50–70 m ²	25–35 m ²

Töökaitse: Värv valmistades kanda respiraatorit. Vältida lenduvate kuivaineosakeste sissehingamist. Värvimisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib värv nahka kuivatada. Lage värvides kasutada kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas. Suletuna säilib kuivainesegu 2 aastat. Valmissegatud värvi hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas. Valmissegatud värv säilib jahedas 3 päeva.

Jäätmete kõrvaldamine: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.