

# LASUURNE KASEINVÄRV



**Kasutuskohad:** Lasuurimismeetodit kasutatakse kuivades sisetingimustes eelnevalt lubi-, savikrohvi, lubipahtli, peenviimistlus-savikrohvi, kaseiinvärviga kaetud pindade ja puidu viimistlemiseks.

**Värvimistingimused:** Värvitav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp. üle +18°C, õhuniiskus alla 60%.

**Pinna ettevalmistamine:** Aluspind peab olema viimistletud eelnevalt lubi-, savikrohvi, lubipahtli, peenviimistlus-savikrohvi või kaseiinvärviga. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. Läbijooksud jt. tundmatud plekid katta „Isoleerkrundiga“ ja lasta kuivada. Enne lasuuri võib imavad pinnad (nt savikrohv) kruntida „Kaseiinkrundiga“ vastavalt juhendile, see tagab väiksema värvikulu ja ühtlasema lõpptulemuse.

**NB! Arvestada tuleb, et aluspind jääb lasuuri alt läbi kumama.**

**Lasuuri valmistamine:** Kallata pakendis olevad kuivained valmistatavast lasuuri kogusest suuremasse nõusse ja segada kuivained omavahel korralikult läbi. Seejärel lisada 1/3 sooja (ca 50°C) vett vastavalt tabelis näidatud veekogusele ja segada korralikult vispliga, vältides vahtu minemist. Lasta segul seista 30 minutit, seejärel uuesti läbi segada, lisades ülejäänud 2/3 ettenähtud sooja vee kogusest. Lasta lasuuril seista veel ca 1 tund, aeg-ajalt segades. Kõige parema konsistentsiga on eelmisel päeval valmissegatud lasuuri-segu. Valmis lasuur on paksuselt keefiri sarnane. Lasuur pakseneb seistes, seega vajadusel lahjendada veega.

Valmistatava lasuuri kogus	1 l	5 l	10 l
Lisatava vee kogus	950 ml	4,8 l	9,6 l

**NB! Lasuuri läbikumavust ja tooni intensiivsust saab muuta vastavalt lisatud pigmendi kogusele. Kui lisada pigmenti ettenähtust rohkem, on toon tugevam ja pind vähemläbikumav; vähema pigmendi lisamisel on lasuur vedelam ja tulemus läbipaistvam.**

**Lasuurimine:** Lasuurida 1–2 korda. Lasuuri seinale kandmiseks kasutada suurt pintslit (soovitavalt ovaalset), käsna või muud dekoratiivset vahendit. Mida rohkem lasuuri kihte seinale kanda, seda vähem läbikumav jääb pind. Viimistlemise ajal tuleb lasuuri pidevalt segada.

**Kuivamisaeg:** Värv kuivab tolmukuivaks ca 3 tunniga (+18°C). Ülevärvitav 24 tunni pärast. Värv kivistub lõplikult 2 nädala jooksul.

**Värvitud pindade hooldamine:** Värvitud pindasid võib kergelt puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiivsete materjalidaga. Pindasid ei ole soovitatav pesta. Kuivpuhastuseks võib kasutada kunstipoodides pakutavaid söekustutuskumme.

**Värvi kulu:** Keskmiselt 6–8 m<sup>2</sup>/l (üks kiht). Värvikulu oleneb töövahendist, aluspinna imavusest ja tasetasest, krobelse pinna puhul on kulu suurem.

**Töökaitse:** Lasuuri valmistades kanda respiraatorit. Vältida lenduvate kuivaineosakeste sissehingamist. Lasuurimisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib lasuur nahka kuivatada. Lage lasuurides kasutada kaitseprille. Vältida lasuuri silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**Töövahendi puhastamine:** Töövahendid pesta sooja seebivee lahusega.

**Säilitamine:** Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat. Valmissegatud lasuuri hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilib selliselt kuni 3 päeva.

**Jäätmekäitlus:** Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee